



AutoRepair - 2750 - MS polímero de lunas 290 ml.

MS Polímero de lunas esta indicado para pegar y sellar cristales de coches.

Tiene una elevada viscosidad y una gran elasticidad con una adherencia perfecta en cristal, metal y la mayoría de materiales, sin uso de imprimación. Elasticidad entre -40°C y 90°C. Adhesivo monocomponente de base MS para el pegado de lunas de vehículos de forma rápida, garantizando la integridad estructural de la carrocería. Producto de baja conductividad, no contiene Isocianatos. Tiempo de secado 1 Airbag: 90 minutos. Tiempo de secado 2 Airbag: 180 minutos. Elasticidad permanente. Uniones de alta resistencia. Actúa directamente, no necesita imprimación. Características: Adhesivo monocomponente para el sellado de lunetas parabrisas. Secado Rápido. Fácil aplicación con pistola. Se puede aplicar a cualquier temperatura. Sistema sin imprimación. Ahorro de tiempo y costes al prescindir el uso de imprimaciones u otros productos de pre agarre. Baja conductividad. Válido para cristales con antena integrada y chasis de aluminio. Libre de isocianatos y disolventes. El método rápido es cortar el adhesivo antiguo hasta un espesor aproximado de 4 mm. Limpiar la serigrafía cerámica del parabrisas. Aplicar un espesor de 9 a 11 mm. encima del antiguo adhesivo. Colocar el nuevo parabrisas en un plazo de aproximadamente 10 minutos. Tiempo de secado aproximado: 2 horas y 30 minutos. Tiempo de curación recomendado 24 horas.





