



**DISTRIBUCIONES**

## **AutoRepair - 3402 - Pintura nitro negro satinado 1 l.**

Esmalte sintético monocomponente con alto poder de cubrición.

Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Reduce manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplio abanico de aplicaciones. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. M&x. COV's: 693 g/. Deja un acabado liso sedoso. Características: Aplicación con pistola 1,2/1,4 mm. Lata 1 L. / Caja de 12 unidades. Color: Negro satinado RAL 9005. Fácil aplicación. Secado rápido 30 minutos. Alto poder de cubrición. Esmalte sintético monocomponente listo para su uso. Aplicación: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 10% con Diluyente Acrílico Universal. Aplicar con pistola universal con pico de 1.0 - 1.4 mm. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar de 2 a 3 manos hasta que la superficie se cubra por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25°C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25°C.

**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

**ACRILICO TÉCNICO**



**3402**

**1K NITRO PAINT  
COLORS**



- PINTURA ACRILICA 1K NEGRO SATIN
- 1K ACRYL PAINT BLACK SATIN
- TINTURA ACRILICA 1K PRETO CETERO
- SECADO RÁPIDO 30 MINUTOS
- QUICK DRYING 30 MINUTES
- SECAGEM RÁPIDA 30 MINUTOS
- APLICAÇÃO COM PISTOLA
- APPLICATION WITH 1.2 - 1.4 MM PISTOLA
- APLICAÇÃO COM PISTOLA 1.2 - 1.4 MM

1 Litro  
1 qt. cont.

**PROFESSIONAL**  
PROFESSIONAL USE - HIGH QUALITY





**AUTO REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS



ACRILICO TECNICO

340

1K NITRO PAINT  
COLORED



VERNICE ACRILICA  
A BASE DI  
NITROCELLULOSE  
E PIGMENTI  
COLORATI  
E ADHESIVI  
PER  
LAVORI DI  
RIPARAZIONE  
E MANUTENZIONE  
DI SUPERFICIE

**3402 1K NITRO PAINT PINTURA ACRÍLICA**

**CARACTERÍSTICAS:** Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Rápida manipulación de las partes durante el tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplia gama de aplicaciones. Excelente cobertura, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Max COV's: 693 g/l. Deja un acabado resplandeciente. **DE EMPLEO:** Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 10% con Diluyente Acrílico Universal con pistola universal con pico de 1,0 - 1,4 mm. Ø. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar 2-3 manos hasta que la superficie que cubierta por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25°C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25°C.

**3402 1K NITRO PAINT ACRYL PAINT**

**CHARACTERISTICS:** Nitro paint ready for use. Fast dry. Rapid handling of painted parts, saving waiting time on primers, primers, paints and varnishes. Wide range of applications. Excellent cover with small amount we can cover large surface capacity. Complies with VOC regulations: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Max COV's 693 g/l. Leaves a silky smooth finish. **DIRECTIONS FOR USE:** Clean and degrease the surface to be treated. Dilute up to 10% with Universal Acrylic Diluent. Apply with a universal pistol with a nozzle of 1.0-1.4 mm. Spray at a distance of between 10-15 cm. Apply 2 to 3 coats until the surface is completely covered. Total drying approximately 10 minutes at 25 ° C. Total drying approximately 20-30 minutes at 25 ° C.

**3402 1K NITRO PAINT TINTURA ACRÍLICA**

**CARACTERÍSTICAS:** Tinta Nitro pronta para uso. Secagem rápida. Manuseio rápido de peças durante o tempo de espera. Aplicável em primers, primers, tintas e vernizes. Ampla gama de aplicações. Excelente cobertura, com pouca quantidade de produto, podemos cobrir grande capacidade de superfície. Cumple con la normativa VOC: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Max COV: 693 g/l. Deja un acabado resplandeciente. **DE EMPLEO:** Limpe e desengraxe a superfície a ser tratada. Dilua até 10% com Diluente Acrílico Universal com pistola universal com um pico de 1,0 - 1,4 mm. Ø. Pulverize a uma distância de entre 10-15 cm. Aplique 2 a 3 camadas até que a superfície esteja completamente coberta. Tempo de secagem aproximado 10 minutos a 25 ° C. Secagem total de aproximadamente 20 a 30 minutos a 25 ° C.

**AUTO REPAIR**

AUTOREPAIR CANARIAS  
C/ Luis Cruz de la Puente, 9-11  
35013, Santa Cruz de Tenerife - España  
T: 902 53 21 58

[www.autorepaironlinecanarias.es](http://www.autorepaironlinecanarias.es)

