



AutoRepair - 3403 - Pintura nitro aluminio llantas 1 l.

Esmalte sintético monocomponente con alto poder de cubrición.

Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Reduce manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplio abanico de aplicaciones. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Máx. COV's: 693 g/l. Deja un acabado liso sedoso. Características: Aplicación con pistola 1,2/1,4 mm. Lata 1 L. / Caja de 12 unidades. Color: Aluminio llantas RAL 9240. Fácil aplicación. Secado rápido 30 minutos. Alto poder de cubrición. Esmalte sintético monocomponente listo para su uso. Aplicación: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 10% con Diluyente Acrílico Universal. Aplicar con pistola universal con pico de 1.0 - 1.4 mm. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar de 2 a 3 manos hasta que la superficie se cubra por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25°C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25°C.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO



3403

**1K NITRO PAINT
COLORS**



PINTURA ACRILICA 1K PLATA LLANTAS

• 1K ACRYL PAINT SILVER RIMS

• TINTURA ACRILICA 1K PRATA JANTES

• SECADO RÁPIDO 30 MINUTOS

• QUICK DRYING 30 MINUTES

• SECAGEM RÁPIDA 30 MINUTOS

• APLICACIÓN CON PISTOLA 1,2 / 1,4 MM

• APPLICATION WITH 1,2 / 1,4 MM GUN

• APLICAÇÃO COM PISTOLA 1,2 / 1,4 MM

1 Litro

16.9 FL. OZ.

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE - USE PROFESSIONAL

3403 1K NITRO PAINT PINTURA ACRÍLICA

CARACTERÍSTICAS: Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Rápida manipulación de las piezas antes de montarlas. Aplicable sobre las imprimaciones, barnices, pinturas y barnices. Amplia gama de aplicaciones. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Max COV's: 693 g/l. Deja un acabado liso sedoso. **USO:** Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 10% con Diluyente Acrílico Universal. Aplicar con pistola universal con pico de 1.0 - 1.4 mm. Ø. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar 2 a 3 manos hasta que la superficie que cubierta por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25°C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25°C.

3403 1K NITRO PAINT ACRYL PAINT

CHARACTERISTICS: Nitro paint ready for use. Fast dry. Rapid handling of painted parts, saving waiting time before mounting. Applicable on primers, primers, paints and varnishes. Wide range of applications. Excellent cover, with small amount of product we can cover large surface capacity. Complies with VOC regulations: 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Max COV's: 693 g/l. Leaves a silky smooth finish. **DIRECTIONS FOR USE:** Clean and degrease the surface to be treated. Diluble up to 10% with Universal Acrylic Diluent. Apply with a universal pistol with a peak of 1.0 - 1.4 mm. Ø. Spray at a distance of between 10-15 cm. Apply 2 to 3 coats until the surface is completely covered. Total drying time approximately 10 minutes at 25 ° C. Total drying approximately 20-30 minutes at 25 ° C.

3403 1K NITRO PAINT TINTURA ACRÍLICA

CARACTERÍSTICAS: Tinta Nitro pronta para uso. Secagem rápida. Manuseio rápido de peças pintadas, economizando tempo de espera. Aplicável em primers, primers, tintas e vernizes. Ampla gama de aplicações. Excelente cobertura, com pouca quantidade de produto, podemos cobrir grande capacidade superficial. Em conformidade com os regulamentos VOC, 2004/42 Cat.II (e) 840 g/l. Max COV: 693 g/l. Deixa um acabamento liso e sedoso. **USO:** Limpe e desengrase a superfície a ser tratada. Diluível até 10% com Diluente Acrílico Universal. Aplique com uma pistola universal com um pico de 1.0 - 1.4 mm. Ø. Pulverize a uma distância de entre 10-15 cm. Aplique de 2 a 3 camadas até que a superfície esteja completamente coberta. Tempo de secagem ao toque aproximadamente 10 minutos a 25 ° C. Secagem total de aproximadamente 20 a 30 minutos a 25 ° C.

AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tel.: 922 19 31 58

www.autorepaironlinecanarias.es



1 Litro e 333

