



AutoRepair - 2740 - Poliuretano de lunas rápido 310 ml.

Adhesivo mono-componente de base PU. Puede ser usado para la unión de los parabrisas y las ventanas laterales de los coches de forma rápida.

Adhesivo monocomponente de base PU para el pegado de lunas de vehículos de forma rápida, garantizando la integridad estructural de la carrocería. Tiempo de secado 1 Airbag: 30 minutos. Tiempo de secado 2 Airbag: 60 minutos. Elasticidad permanente. Uniones de alta resistencia. Temperatura de utilización de -5 a 40°C. Características: Adhesivo monocomponente para el sellado de lunetas y parabrisas de automóviles. Secado rápido. Fácil aplicación con pistola. Se puede aplicar a cualquier temperatura. Baja conductividad. Válido para cristales con antena integrada y chasis de aluminio. Contiene isocianatos. Almacenar entre 5°C y 30°C. Aplicación: El método rápido es cortar el adhesivo antiguo hasta un espesor aproximado de 4 mm. Limpiar la serigrafía cerámica del parabrisas. Aplicar la imprimación. Aplicar un espesor de 9 a 11 mm. encima del antiguo adhesivo. Colocar el nuevo parabrisas en un plazo de aproximadamente 10 minutos. Tiempo de secado aproximado: - 1 Airbag 30 minutos - 2 Airbag 60 minutos. Tiempo de curación recomendado 12 horas.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

SELLADORES

2740
WINDSCREEN
GLASS
ADHESIVE
PU

RESELLADO
DE LUNAS PU
EXTRA RÁPIDO
SEALING
YOUR WINDSCREEN
EXTRA FAST



