



AutoRepair - 3020 - Masilla fibra de vidrio 1,7 kg.

Masilla de fibra de vidrio de poliéster, compuesta por una pasta química de 2 componentes y fibra de vidrio que juntos hacen que sea un producto de excelente resistencia.

Masilla Poliéster reforzada con fibra de vidrio apropiada para cubrir pequeñas perforaciones de corrosión y para el masillado de desigualdades y abolladuras en carrocerías de automóviles. Se usa para rellenar soportes de fibra o plásticos rígidos. Características: Tiempo de secado: 25 minutos. Fácil aplicación con excelente extensibilidad. Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies. Masilla de poliéster ligera reforzada con fibra de vidrio para la reparación de carrocerías en general. Excelente facilidad de lijado, con un acabado que permite incluso aparejar directamente. Permite un acabado excelente y no es necesario aplicar encima una masilla de acabado. Más resistente a los golpes que una mascarilla convencional de fibra de vidrio. Aplicación: Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de carrocero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20°C.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA



3020

FIBRAL-V2

FIBER SOFT PUTTY

MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO

FIBERGLASS PUTTY

BETUME FIBRA DE VIDRIO

1,7 Kg. Inhalt: cont.

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA 3020

FIBER SOFT PUTTY

MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO
FIBERGLASS PUTTY
BETUME FIBRA DE VIDRIO



1.7 kg

PROFESSIONAL

**ALTO PODER DE ADHERENCIA
EN TODO TIPO DE SUPERFICIES**

**HIGH ADHESION POWER ON ALL TYPES
OF SURFACES**

**ALTO PODER DE ADERÊNCIA EM TODOS
OS TIPOS DE SUPERFÍCIES**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO
Y FÁCIL LIJADO**

**EXCELLENT FILLING POWER
AND EASY SANDING**

**EXCELENTE PODER DE ENCHIMENTO
E FÁCIL LIXAGEM**

**TIEMPO DE SECADO:
25 MINUTOS**

DRYING TIME: 25 MINUTES

TEMPO DE SECAGEM: 25 MINUTOS



3020 FIBRAL-V MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura: carrocería, vehículos industriales, etc. Buena facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el trabajo con menos molestias. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de producto en una sola vez.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula o pistola. Secar naturalmente 15 minutos a 20°C.

3020 FIBRAL-V FIBERGLASS PUTTY

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial vehicle, motor vehicle, etc. Good sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less thicker abrasive. Easy and fast application by and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with body builders spatula. Dry naturally 15 minutes at 20 °C.

3020 FIBRAL-V BETUME FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas: carrocería, vehículos industriales, etc. Buena facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el trabajo con menos molestias. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender a su vez con una comodidad.

MODO DE APLICAÇÃO:

Misturar com catalisador +/- 10% até obter uma mistura homogénea. Aplique com a espátula ou pistola de aplicação. Secar naturalmente 15 minutos a 20 °C.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es

