



AutoRepair - 3275 - Imprimación Spray Aluminio + Zinc 400 ml.

Spray de aluminio y zinc 47% para protección anticorrosiva a largo plazo. Resistente a agentes atmosféricos, UV, soluciones alcalinas, aceites minerales y abrasión.

Descripción del ProductoEl Spray Aluminio + Zinc 47% es una solución ideal para la protección duradera y la reparación de superficies metálicas. Formulado con un 47% de aluminio y zinc, ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una protección óptima del metal. Este producto es altamente resistente a agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones alcalinas, aceites minerales y abrasión, lo que garantiza una protección a largo plazo en diversas condiciones ambientales.

Características Técnicas

Contenido: Aerosol de 400 ml

Embalaje: Caja de 12 unidades

Resistencia a la temperatura: -30°C a 500°C

Protección anticorrosiva: Cumple con la norma DIN 53167

Resistente a: Agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones alcalinas, aceites minerales y abrasión

Adherencia: Excelente sobre metal directamente

Aplicaciones: Mejora y revaloriza el aspecto de superficies metálicas y las protege contra la corrosión

Beneficios y AplicacionesEl Spray Aluminio + Zinc 47% es ideal para proteger y mejorar la apariencia de superficies metálicas. Su fórmula avanzada es perfecta para la protección de soldaduras por puntos y otras aplicaciones donde se requiera una protección duradera contra la corrosión. Este producto es adecuado para su uso en la industria automotriz, construcción, mantenimiento industrial y aplicaciones marinas, proporcionando un rendimiento confiable y consistente en diversas condiciones ambientales.

Instrucciones de UsoAgitar bien el aerosol antes de usar. Pulverizar sobre superficies limpias y secas a una distancia de entre 20 y 30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos entre capa y capa para asegurar una cobertura completa. Para mantener la boquilla limpia, pulverizar boca abajo hasta que solo salga gas después de cada uso.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3275
ALU+ZINC
PRIMER

IMPRIMAZIÓN
ALUMINIO+ZINC
PRIMER
ALUMINIUM+ZINC
PRIMARIO
ALUMINIO+ZINCO

RESISTENTE A TEMPERATURAS
ENTRE -30°C A 100°C
TEMPERATURE RESISTANT BETWEEN
-30°C TO 100°C
RESISTENTE A TEMPERATURAS
-30°C A 100°C

GRAN CAPACIDAD DE PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA PROTECTION
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA



PROFESSIONAL



