



AutoRepair - 3401 - Pintura negro mate 1 l.

Esmalte sintético monocomponente con alto poder de cubrición.

Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Reduce la manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplio abanico de aplicaciones. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat II (e) 840 g/l. M_x - COV's: 693 g/. Deja un acabado liso sedoso. Características: Aplicación con pistola 1,2/1,4 mm. Lata 1 L. / Caja de 12 unidades. Color: Negro Mate RAL 9005. Fácil aplicación. Secado rápido 30 minutos. Alto poder de cubrición. Esmalte sintético monocomponente listo para su uso. Aplicación: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 10% con Diluyente Acrílico Universal. Aplicar con pistola universal con pico de 1,0 - 1,4 mm. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar de 2 a 3 manos hasta que la superficie se cubra por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25°C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25°C.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO



3401

**1K NITRO PAINT
COLORS**



■ PINTURA ACRILICA 1K NEGRO MATE
■ 1K ACRYL PAINT BLACK MATE

■ TINTURA ACRÍLICA 1K PRETO MATE

■ SECADO RÁPIDO 30 MINUTOS
■ QUICK DRYING 30 MINUTES

■ SECAGEM RÁPIDA 30 MINUTOS

■ APLICACIÓN CON
PISTOLA 1,2/1,4 MM

■ APPLICATION WITH 1,2/1,4 MM GUN

■ APLICAÇÃO COM PISTOLA 1,2/1,4 MM

1 Litro

in this cont.

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE - USE PROFISSIONAL



3401 1K NITRO PAINT PINTURA ACRÍLICA

CHARACTERÍSTICAS: Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Rápida manipulación de las piezas antes de tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplia capacidad de cobertura. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat. II (e) 840 g/l. Max. COV's 693 g/l. Deja un acabado liso suave y brillante. **DESEMPLEO:** Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 10% con Diluyente Acrílico Universal. Pulverizar con pistola universal con pico de 1.0 - 1.4 mm. Ø. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar 2-3 manos hasta que la superficie que cubierta por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25°C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25°C.

3401 1K NITRO PAINT ACRYL PAINT

CHARACTERISTICS: Nitro paint ready for use. Fast dry. Rapid handling of painted parts, saving waiting time before primers, primers, paints and varnishes. Wide range of applications. Excellent cover, with small amount of product we can cover large surface capacity. Complies with VOC regulations: 2004/42 Cat. II (e) 840 g/l. Max. COV's 693 g/l. Leaves a silky smooth finish. **DIRECTIONS FOR USE:** Clean and degrease the surface to be treated. Dilutable up to 10% with Universal Acrylic Diluent. Apply with a universal pistol with a peak of 1.0 - 1.4 mm. Ø. Spray at a distance of between 10-15 cm. Apply 2 to 3 coats until the surface is completely covered. Drying time approximately 10 minutes at 25 ° C. Total drying approximately 20-30 minutes at 25 ° C.

3401 1K NITRO PAINT TINTURA ACRÍLICA

CHARACTERÍSTICAS: Tinta Nitro pronta para uso. Secagem rápida. Manuseio rápido de peças antes de tempo de espera. Aplicável em primers, primers, tintas e vernizes. Ampla gama de aplicações. Excelente cobertura. Com pouca quantidade de produto, podemos cobrir grande capacidade superficial. Atende a legislação VOC: 2004/42 Cat. II (e) 840 g/l. Max. COV: 693 g/l. Deixa um acabamento liso suave e brilhante. **DESEMPLEO:** Limpe e desengraxe a superfície a ser tratada. Diluível até 10% com diluente acrílico universal. Pulverize com uma pistola universal com um pico de 1.0 - 1.4 mm. Ø. Pulverize a uma distância de entre 10-15 cm. Aplique 2 a 3 camadas até que a superfície esteja completamente coberta. Tempo de secagem ao toque aproximadamente 10 minutos a 25 ° C. Secagem total de aproximadamente 20 a 30 minutos a 25 ° C.

AUTOREPAIR
MULTI-REPAIR SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ La Gata de la Puerta, 9-11
35010 Santa Cruz de Tenerife - España
Tf: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es

